



Βλαβιανός
κρύσταλλα ...από το 1912

ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

100 SERIES - SPECIFICATIONS

Το επίπεδο προστασίας των σκληρυμμένων κρυστάλλων (tempered glass) προσδιορίζεται από την Νόρμα EN 12600. Παρατίθεται ο αντίστοιχος πίνακας.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΠΑΧΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ	ΒΑΡΟΣ (KG / M ²)
1C3	4	10
1C3	5	12,5
1C2	6	15
1C2	8	20
1C1	10	25
1C1	12	30
1C1	15	37,5
1C1	19	47,5

Με βάση την ίδια νόρμα προσδιορίζεται το επίπεδο προστασίας για τα πολύφυλλα κρύσταλλα (laminated). Παρατίθεται η αντίστοιχη διαβάθμιση.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΣΥΝΘΕΣΗ	ΠΑΧΟΣ	ΒΑΡΟΣ (KG / M ²)
2B2	33.1	6	15
2B2	44.1	8	20
1B1	55.1	10	25
1B1	66.1	12	30
1B1	33.2	7	16
1B1	44.2	9	21
1B1	55.2	11	26
1B1	66.2	13	31

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ : 1) Ένα πολύφυλλο κρύσταλλο κατατάσσεται στην κατηγορία 1B1 όταν δεν διαπερνάται από αντικείμενο, το οποίο ρίπτεται από 1200 mm ύψος.

2) Ένα πολύφυλλο κρύσταλλο κατατάσσεται στην κατηγορία 2B2 όταν δεν διαπερνάται από αντικείμενο, το οποίο ρίπτεται από ύψος 450 mm ύψος.

3) Ένα θερμικά σκληρυμμένο κρύσταλλο κατατάσσεται στην κατηγορία 1C1 αν δεν θρυμματιστεί μετά από ρίψη αντικειμένου από 1200 mm ύψος.

ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ ΑΒΕΕ

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΕΚΘΕΣΗ: Λεωφ. Δεκελείας 184, 136 77 Αχαρναί Αττικής
τηλ. 210 2406060, fax. 210 2463979, www.vlavianos.gr